

Eternal křemičité plnivo (4.8)

» Tmely, stěrkové hmoty a lepidla



Kód produktu

023-300

TERNAL křemičité plnivo je určen k přípravě samonivelační stěrkové hmoty v kombinaci s výrobkem ETERNAL na beton KOMFORT. Dále se používá ke zvýšení drsnosti povrchu natíraných betonových podlah sklepů, garáží, dílen, prodejen, skladů, výstavních prostor apod.. Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Berouně:

7,00 ks

Eternal křemičité plnivo (4.8)

» Tmely, stěrkové hmoty a lepidla

Popis

ETERNAL křemičité plnivo je určené k přípravě samonivelační stěrkové hmoty v kombinaci s výrobkem ETERNAL na beton KOMFORT. Rovněž se používá ke zvýšení drsnosti povrchu natíraných betonových podlah sklepů, garáží, dílen, prodejen, skladišť, výstavních prostor apod. ETERNAL křemičité plnivo lze použít i ke zvýšení drsnosti povrchu podlahových nátěrů (např. ETERNAL stabil, ETERNAL epoxy stabil, ETERNAL rop-izol nebo ETERNAL na bazény) buď posypem nezaschlého nátěru nebo vmícháním do nátěrové hmoty.

Zpracování:

Při přípravě samonivelační stěrkové hmoty se ETERNAL křemičité plnivo za stálého míchání (např. elektrickou vrtačkou) pomalu sype do natužené směsi ETERNAL na beton KOMFORT (v hmotnostním poměru 1:1) a 5 minut promíchává. Po dokonalém promíchání se hmota nechá 5 minut stát a po uplynutí této doby se do ní vmíchá 0-5 % pitné vody pro snadnější aplikaci. Opět se nechá 5 minut odstát a po krátkém promíchání je směs připravena k aplikaci. Nanáší se při teplotě podkladu a okolí v rozmezí 10 °C až 30 °C na pevný, suchý a čistý podklad, zbavený mastných a voskových skvrn. Nižší teplota prodlužuje dobu zasychání. Hmota se vylíje na podlahu a rozprostře nerezovým hladítkem v tloušťce 1-3 mm. Vzhledem k relativně krátké době zpracovatelnosti (max. 2 h při 20 °C) je třeba připravit takové množství hmoty, které stihnete v tomto intervalu zpracovat. Dále je třeba vzít v úvahu skutečnost, že ke konci doby zpracovatelnosti hmoty již tato nebude mít ideální samonivelační vlastnosti. Povrchová úprava je plně zatížitelná po 5-7 dnech.

Stejným způsobem jako samonivelační hmotu připravíme i opravný tmel, jen do natužené směsi ETERNAL na beton KOMFORT za stálého míchání pomalu vsypete ETERNAL křemičité plnivo v hmotnostním poměru 1:2.

ETERNAL křemičité plnivo lze použít i ke zvýšení drsnosti povrchu podlahových nátěrů (např. ETERNAL stabil, ETERNAL epoxy stabil, ETERNAL rop-izol nebo ETERNAL na bazény) buď posypem nezaschlého nátěru nebo vmícháním do nátěrové hmoty (cca 5-20 % hmot.). V obou případech je nutné tuto vrstvu přetřít samotnou nátěrovou hmotou podle instrukcí uvedených na jejím obalu.

Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou. Při aplikaci se řiďte údaji v technickém listu výrobku

Spotřeba:

samonivelační stěrková hmota: 1 kg/1 kg ETERNAL na beton KOMFORT

opravný tmel: 2 kg/1 kg ETERNAL na beton KOMFORT

zdrsnění povrchu natíraných podlah: 0,05-0,20 kg/ 1 kg nátěrové hmoty