

HET-O Hetline Super Wash (1kg)

» HET výrobky na objednávku - interiérové barvy



Kód produktu

004-15913

Interiérová disperzní vysoce omyvatelná polomatná barva.

Super bílá nebo tónovaná, super omyvatelná, super odolná interiérová barva pro snadné čištění a údržbu. Tento výrobek je možné natónovat v systému HET MULTIMIX v široké škále odstínů!

Dostupnost na prodejně v Berouně::

na objednávku

HET-O Hetline Super Wash (1kg)

» HET výrobky na objednávku - interirérové barvy

Popis

Použití: k vnitřním nátěrům stěn a stropů, vápenných, vápenocementových, sádrovápenných a sádrových

omítek, sádrokartonových,

sádrovláknitých, dřevovláknitých a dřevotříkových

desek, omítek

s akrylátovým pojivem, betonových panelů a monolitů,

papírových tapet

k tomu určených, tapet ze skelných vláken, příp. k nátěru dřeva

a k nátěru kovových podkladů opatřených základním antikorozním

nátěrem. Vhodný k aplikaci na podklady s kombinací např. minerálních

omítek a sádrokartonu nebo po vhodné úpravě

povrchu na sololit,

umakart aj. Barva je vhodná k ochraně stěn v interiéru

- např. schodištních

soklů, chodeb, kuchyní, dětských pokojů, učeben,

čekáren. Je vhodnou

volbou pro zdravotnická zařízení, školy, činžovní

domy, sklady apod.

Výrobek splňuje požadavky pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého styku s potravinami. Nátěr vytváří

polomatný saténový povrch,

který je odolný vůči standardní vlhkosti v místnostech

a je oproti

obvyklým malířským nátěrům vysoko odolný vůči

mechanickému

namáhání (oděru). Nátěr je rovněž odolný vůči oděru

za mokra, a to

ve třídě R1 dle ČSN EN 13300. Přibližně po týdnu od aplikace, lépe

po 3 týdnech, je možné natřené plochy občas šetrně

omýt jemnou

houbovou nebo hadrem. Po této době je rovněž nátěrový

film odolný

běžným dezinfekčním a čistícím prostředkům (viz tab.

Parametry

zaschlého nátěru). Natřená plocha lépe odolává

zašpinění, snáze

se udržuje a čistí. Zaslhlý nátěr krátkodobě odolá

teplotě okolo 70 °C.

Natřený povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou

a nesmí být

vystaven vzlínající nebo kondenzující vlhkosti. K

čištění natřených ploch

se nedoporučuje použít kartáčků, abrazivních

houbiček na mytí nádobí

apod. Nátěrový film není dlouhodobě odolný vůči

dezinfekčním

prostředkům s vysokým obsahem alkoholu (např. 70% etanolu).

V případech extrémního namáhání (chemikáliemi,

rozpuštědly, stálou

vlhkostí, silným mechanickým namáháním apod.) je

vhodnější použít

jiných nátěrových hmot k tomu určených - např.

epoxidové nátěrové

hmoty AQUADECOL EPOXY M/SG. Barva není určena

pro přímý styk

s potravinami a pitnou vodou. Není určena pro nátěry

vnitřků zásobníků

na vodu, bazénů apod.

Vydatnost: 10 - 14 m²

z 1 kg barvy v jedné vrstvě podle savosti

a struktury podkladu, aplikační techniky, tloušťky

nanesené vrstvy

a dalších faktorů.