

HET-O Soldecol lazura (0,75) SL 20 buk

» HET výrobky na objednávku - barvy a laky na dřevo a kov



VZORNÍK



Kód produktu

2020006694

syntetická olejová tenkovrstvá lazura na dřevo

Dostupnost na prodejně v Berouně::

na objednávku

HET-O Soldecol lazura (0,75) SL 20 buk

» HET výrobky na objednávku - barvy a laky na dřevo a kov

Popis

Použití: rozpouštědlová olejová tenkovrstvá lazura s přídavkem vosku a s UV-ochranou pro dekorativní a ochranné venkovní či vnitřní nátěry dřeva. Lazura je vhodná k novým a obnovovacím nátěrům dřevěných stavebních dílů nebo konstrukcí např. v interiéru k nátěrům krovů, podhledů, palubek, dveří, židlí, stolů, truhel apod., v exteriéru např. k nátěrům plotů, pergol, obložení kůlen, chat, chalup, protihlukových dřevěných bariér, dřevěných skeletů atd. Nátěr vytváří hedvábně matný vodoodpudivý povrch, který vykazuje velmi dobrou odolnost povětrnostním vlivům a UV záření. Barevně stálé pigmenty spolu s přírodními oleji a voskem přirozeně zvýrazňují strukturu a kresbu dřeva. Díky své konzistenci se lazura velmi snadno nanáší, má nižší odstřík při zachování výborného rozlivu a penetrace do dřeva. Nátěry olejovou lazurou nepraskají a neloupou se, snadno se obnovují a umožňují „dýchání“ dřeva. Lazura není určena na nátěry dřeva, které je v přímém kontaktu s půdou nebo povrchovou vodou. Lazura není vhodná pro použití na více mechanicky namáhané nábytkové a jiné plochy, není určena pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou. Vydátnost: cca 10 - 14 m²/l v 1 vrstvě, vydátnost je závislá na podkladu (druhu a kvalitě dřeva, předúpravy, předchozích nátěr, ...) a podmínkách aplikace (aplikační technice, množství nanesené lazury, teplotě atd. Ředidlo: neředí se. K omytí náradí se používá technický benzín nebo ředidlo S 6006 či S 6001.