

HET ProHB S 2000-0840 2,5l červenohnědý

» ProHB



Kód produktu

2020005897

základní syntetická rychleschnoucí antikorozi barva na kov. Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na hlavním skladě - prodejna Beroun:

5,00 ks

HET ProHB S 2000-0840 2,5l červenohnědý

» ProHB

Popis

Použití: základní nátěr povrchů železných kovů pro venkovní i vnitřní použití. Je určen především k základním nátěrům ocelových konstrukcí, litiny, vrat, plotů, strojírenských výrobků apod. Kombinuje se se syntetickými vrchními nátěrovými hmotami, např.

ProHB S 2013 nebo ProHB 3v1. V kombinaci s vrchní barvou ProHB S 2013 splňuje požadavky na ochranu proti korozní agresivitě atmosféry pro stupeň C3 stř.

životnost (ČSN EN ISO 12944-2). Odstíny: bílý (0100), šedý (0112) a červenohnědý (0840).

Ředidlo: S 6006 (pro aplikaci nátěrem), S 6001 (pro profesionální aplikaci stříkáním příp. za nižších teplot pro aplikaci nátěrem). Doporučené hmotnostní

ředění: 0 až 5 % hm. natírání štětcem, válečkem (S 6006) 0 až 5 % hm. stříkání AIRLESS, AIRMIX (S 6001) 5 až 12 % hm. vzduchové stříkání (S 6001)

Doporučené objemové ředění: 0 až 9 % obj. natírání štětcem, válečkem (S 6006) 0 až 9 % obj. stříkání AIRLESS, AIRMIX (S 6001) 9 až 22 % obj. vzduchové stříkání (S 6001) Nanášení: štětcem nebo válečkem

s krátkou stříží (vhodnými pro rozpouštědlové barvy), stříkáním včetně AIRLESS (160 – 200 bar, tryska s minimálním úhlem 30°, max. 80 µm suchého filmu v 1 vrstvě), AIRMIX (100 – 120 bar, přídavný vzduch 1 bar, tryska s minimálním úhlem 30°, max. 80 µm suchého filmu v 1 vrstvě) a HVLP. Vydátnost: 11 - 13 m² z 1 litru barvy v jedné vrstvě (40 µm DFT, beze ztrát)